



Technisches Merkblatt

Willemsen Tiefengrund

Tiefenwirkende Grundierung auf wässriger Basis für innen und außen.

Technische Eigenschaften

Bindemittelbasis:	Styrolacrylat-Dispersion
Spez. Gewicht:	ca. 1,05 kg/l
Glanzgrad:	seidenmatt
Verarbeitung:	streichen,rollen,spritzen
Trockenzeiten:	überarbeitbar nach ca. 12 Stunden
Verdünnungsmittel:	bis 1:1 mit Wasser
Reinigung der Werkzeuge:	sofort nach Gebrauch mit Wasser
Verarbeitungs- temperatur:	mindestens + 5°C für Untergrund und Luft bei der Verarbeitung und Trocknung
Lagerung:	ca. 1 Jahr im ungeöffneten Originalgebinde,trocken,kühl,aber frostfrei
Gebindegröße:	in 5 ltr. oder 10 ltr. Kunststoffkanister
Farbton:	milchig weiß, farblos auf trocknend
Verbrauch:	ca. 150 – 250 ml/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
VOC-Gehalt:	EU-Grenzwert für dieses Produkt: (Kat. H) 30g/l VOC (2010) Dieses Produkt enthält max. < 30g/l VOC

Eigenschaften

Hohe Eindringtiefe, gute Untergrundverfestigung, geruchsarm und transparent auf trocknend.

Anwendung

Willemsen Tiefengrund dient zur Vorbereitung von Untergründen für nachfolgende Anstriche sowie zum Festigen mürber, sandender und stark saugender Untergründe.

Verarbeitungshinweise

Der Untergrund muss fest, sauber, tragfähig, trocken und frei von Ausblühungen, Algen, Moos, Pilzbefall, Sinterschichten und anderen Trennmitteln sein. Nicht zu behandelnde Flächen sind zu schützen.

Sicherheitshinweis

Berührung mit Augen und der Haut vermeiden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Allgemeine Angaben

Die in diesem Merkblatt gemachten Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie entbinden den Käufer aber nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Zweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an unseren Berater. Bei Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: Mai 2013

Willemsen GmbH

Konrad-Adenauer-Ring 4, 47167 Duisburg
Tel.: 02 03 / 99 57 60, Fax: 02 03 / 99 57 690