

Schede prodotto

SLP Adesivo e sigillante SOUDASEAL 215 LM

290 ml

Articolo n. 1461



Stand: 21.08.2026 | 11:21



Titolo	SLP Adesivo e sigillante SOUDASEAL 215 LM 290 ml
Descrizione	Soudaseal 215 LM è un sigillante per giunti neutro monocomponente a base di polimeri MS, è permanentemente elastico dopo l'indurimento e molto facile da verniciare, adatto per la chiusura e la sigillatura di giunti su pannelli per intradossi SLP e per giunti comuni nell'edilizia (ad es. giunti di collegamento tra telai di finestre/porte e muratura).
Settore del prodotto	Intonaco interno Finiture d'interni
Categoria di prodotto	Pannelli per intradossi di sistema
Revisione	Lisciare con una soluzione saponosa prima dell'inizio della formazione della pelle. L'adesivo e il sigillante sono compatibili con la vernice, ma a causa della grande varietà di colori e vernici, si consiglia di eseguire prima un test di compatibilità. Con le vernici a base di resina alchidica, la vernice può ritardare l'essiccazione. Si consiglia di eseguire prima un test di adesione su ogni superficie.
Applicazioni	Giunti di costruzione nell'edilizia (ad es. giunti di raccordo tra infissi di finestre/porte e muratura), per giunti con maggiore movimento, giunti di dilatazione, applicazioni in cui è necessaria una verniciatura successiva. Particolarmente adatto per la formazione di angoli sicuri e flessibili a lungo termine tra i pannelli per intradossi SPL e gli elementi costruttivi adiacenti all'interno e all'esterno.
Supporto	Le superfici dei giunti devono essere portanti, pulite, prive di polvere e grasso. Rimuovere tutte le particelle danneggiate e staccate.
Lavorazione	Per ottenere giunti ben delimitati, può essere utile coprire i bordi dei giunti con un nastro autoadesivo. Tagliare la cartuccia in corrispondenza della filettatura, avvitare la punta sulla cartuccia e adattarla alla larghezza del giunto. Quindi inserire la cartuccia in una pistola manuale. In caso di interruzione del lavoro o di sostituzione della cartuccia, rilasciare la pistola manuale. Il materiale adesivo e sigillante deve essere applicato il più uniformemente possibile e liscio immediatamente dopo l'applicazione, prima della formazione della pelle, con una spatola o un dito immerso in acqua saponata. I nastri adesivi devono essere rimossi immediatamente dopo la lisciatura. Pulire la massa ancora fresca e gli attrezzi con alcol. L'indurimento avviene per effetto dell'umidità atmosferica a temperatura ambiente dall'esterno verso l'interno e rallenta nel tempo. A basse temperature e/o bassa umidità atmosferica l'indurimento è notevolmente ritardato. Per ottenere l'elasticità ottimale del sigillante, il rapporto tra larghezza e profondità del giunto deve essere 2:1, massimo 1:1. Il sigillante deve aderire solo ai bordi del giunto, non al fondo del giunto. L'adesione su tre lati è impedita dall'uso di un materiale di riempimento (polietilene espanso, poliuretano). Larghezza minima del giunto: 5 mm Larghezza massima del giunto: 6 mm
Consumo	Giunto a V 6 x 6 mm = 18 ml/m, cordone di sigillante con 5 x 5 mm = 29 ml/m I dati di consumo dipendono dalla superficie, dalla consistenza e dalla lavorazione. I dati di consumo vincolanti per il calcolo devono essere determinati sull'oggetto.

Schede prodotto

SLP Adesivo e sigillante SOUDASEAL 215 LM

290 ml

Articolo n. 1461



Attrezzo	Pistola a pressione manuale, taglierino, spatola per rasatura
Pulizia degli utensili	La pulizia viene effettuata con olio di cristallo o altri detergenti adatti immediatamente dopo l'uso.
Asciugarsi	Sistema di indurimento: polimerizzazione per effetto dell'umidità atmosferica, formazione della pellicola: ca. 10 min. (23 °C / 50 % u.r.), velocità di indurimento: 2 mm nelle prime 24 ore (23 °C / 50 % u.r.)
Temperatura di lavorazione	Da +0 °C (senza gelo) a +35 °C (temperatura ambiente / temperatura della superficie di adesione)
Stoccaggio	Fresco, senza foreste, asciutto. In contenitori non aperti. Temperatura di stoccaggio: da +5 °C a +25 °C.
Durata di conservazione	12 mesi dalla data di produzione
Altre caratteristiche tecniche	Durezza Shore A (DIN 53504): 25 ± 5 Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +90 °C Coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo μ : 991 Resilienza elastica: > 70 %, deformazione massima consentita: 25 % Modulo di elasticità 100% (DIN 53504): 0,40 N/mm ² Resistenza alla trazione (DIN 53504): 1,30 N/mm ² Allungamento a rottura (DIN 53504): > 900% Classe di reazione al fuoco (DIN 4102-4): B2
Consigli di sicurezza	Osservare le consuete norme igieniche sul lavoro.
Osservazione	Le informazioni contenute in questo documento sulle proprietà e sull'applicazione dei prodotti menzionati servono a garantire il normale uso o l'idoneità all'uso e si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, non esentano l'utente dal verificare l'idoneità e l'uso sotto la propria responsabilità. Le applicazioni che non sono chiaramente menzionate in questa scheda tecnica possono essere effettuate solo dopo aver consultato PROTEKTOR Florenz Maisch GmbH & Co. KG. Senza autorizzazione, esse sono a proprio rischio. Ciò vale in particolare per le combinazioni con altri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche. Con la pubblicazione di una nuova scheda tecnica, tutte le schede tecniche precedenti perdono la loro validità.
numero della tariffa doganale	32141010
Etichettatura di apertura	Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice	Lunghezza (cm)	Materiale	Unità di imballaggio
120389	0,00	MS-Polymer	12 PZ / 130 CAR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento della pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l'utilizzo, l'installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il bene dell'ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!