

Product data sheet

Profiellijm GLUKON prime

Drukvat 13 kg

ART.-NR.



Stand: 02.08.2026 | 01:30



Aanwijzing	Profiellijm GLUKON prime Drukvat 13 kg
Beschrijving	PROTEKTOR hecht- en contactlijm geschikt voor het monteren van plamuurprofielen van composiet, hard PVC of metaal op verschillende ondergronden. Webspray in mobiele drukhouders voor comfortabel en snel aanbrengen van de lijm met het spuitpistool. Zeer hoge aanvankelijke kleefkracht, korte afdampingstijd van 1 - 5 minuten, open tijd van 12 uur. Ook geschikt voor tal van andere materialen en toepassingen.
Productassortiment	Interieuraufwerking
Product categorie	Spuitleim
Herziening	Assortiment 13 kg drukcontainer als hechtprimer (eenmalige toepassing): ca. 130 - 170 m ² , ca. 2.250 - 3.000 strekkende meter (5 cm spuitbreedte). Het verbruik is sterk afhankelijk van het zuigvermogen van de ondergrond.
Toepassingen	Bevestiging van beschermercomposiet-, hard-PVC- en aluminiumprofielen op een groot aantal verschillende ondergronden Ondergronden, vooral gipsplaat en andere plaatmaterialen. Als contactlijm - aan beide zijden aangebracht - ook geschikt voor verlijming andere materialen zoals PE-folies, dampschermen, isolatiematerialen zoals EPS/XPS Isolatiepanelen, PUR/PIR-hardschuim, akoestisch schuim, enz. Als drukgevoelige lijm - aan één zijde aangebracht - verbetert de spuitlijm GLUKON prime hecht op alle gangbare acrylaat-, butyl-, bitumen- en Rubberen plakband op absorberende ondergronden en dient als snelbinder Bevestiging bij het plaatsen van geotextiel, gevelmembranen, undercovermembranen, Dampschermen, ondervloeren, etc. Materialen die weekmakers bevatten, zijn niet geschikt voor verlijming met GLUKON prime Materialen en substraten zoals: Bv. zacht PVC, kunstleer etc.!
Verschijsing	Transparent-gelblich
Materiële basis	Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff aus Styrol-Butadien-Kautschuk. Frei von Dichlormethan und Toluol. Schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1). GLUKON prime ist schadstoffgeprüft. Er erfüllt u. a. auf Basis der Emissionsuntersuchung die Anforderungen an die Emissionen von VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB-Schema). Erfüllt die Anforderungen der französischen VOC-Verordnung der Klasse A+.
Ondergronds	Voor het verlijmen moet de ondergrond droog, stof- en vetvrij zijn. Losse en niet stevig hechtende resten en verontreinigingen zoals beton en cementresten, verfresten etc. dienen verwijderd te worden. Aangrenzende oppervlakken moeten bedekt zijn. Geschikte substraten voor gebruik als drukgevoelige of contactlijmen zijn: met name gipsplaat, vezelcementplaten, houtvezelplaten. Maar ook metselwerk, pleisterwerk, beton, gasbeton, cement, tegels, rubber, Hardschuim, schuim, aluminium, platen, bitumenplaten, kurk, leer, hout, MDF, spaanplaat/blokplaat, OSB, isolatiematerialen van minerale vezels en de de meeste harde kunststoffen, EPS/XPS, PIR/PUR en nog veel meer.

Product data sheet

Profiellijm GLUKON prime

Drukvat 13 kg

ART.-NR.



Processing	Verwijder vóór het eerste gebruik of na een lange opslagperiode de container Schud/rol grondig gedurende minimaal 1 minuut. Slang en pistool naar de Sluit de container aan en open langzaam de containerklep (Controleer het systeem op lekkages). Breng GLUKON primer gelijkmatig en snel aan op één zijde van de ondergrond (Vermijd lijmplassen). Houd hiervoor het spuitpistool op een afstand van houd ca. 10 cm van het oppervlak (vuistregel: voor correcte toepassing: Spuitstraalbreedte = spuitstraalafstand). Na een uitdamp tijd van ca. 1 minuut (bij 25°C) tot 5 minuten (bij -10°C) Het vulprofiel aanbrengen en direct met het daarvoor bestemde rolgereedschap aandrukken. Voor sterk zuigende ondergronden wordt tweemaal aanbrengen aanbevolen. Een lijmtoeassing aan beide zijden (op de ondergrond en aan de binnenkant van het profiel) verhoogt bovendien de aansprakelijkheid. Belangrijke notitie: Bewegingsvoegprofielen worden doorgaans ook mechanisch vastgezet met klemmen bijvoegen. Vergrendel het spuitpistool na gebruik en sluit NOOIT de containerklep (alleen bij het wisselen van containers of transporteren naar de bouwplaats).
Verbruik	Reichweite 13 kg Druckbehälter als Haftprimer (einmaliger Auftrag): ca. 130 - 170 m², ca. 2.250 - 3.000 lfm (5 cm Sprühbreite). Der Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds.
Gereedschap reinigen	Arbeidsmiddelen zoals aandrukrollen of met lijn verontreinigde oppervlakken Reinigen met GLUKON Citrusreiniger en een pluisvrije doek.
Droogtijd	Volgens overheidsvoorschriften.
Werktemperatuur	Nicht unter -10°C (Luft-/Materialtemperatur). Auf die richtige Temperierung der Gallonen achten (mindestens 15 °C).
Kan worden bepleisterd	Alleen te gebruiken met de volgende systeemcomponenten! Premium pistool artikel 1428, slang artikel 1427 of artikel 1426.
Opslagruimte	Oplosmiddelhoudende spuitlijm van styreen-butadiëenrubber. Vrij van dichloormethaan en toluëen. Vlamvertragend (bouwstofklasse B1 volgens DIN 4102-1). GLUKON prime is getest op schadelijke stoffen. Het vervult onder meer: gebaseerd op de emissieonderzoek de eisen voor emissies van VOC, VOC en SVOC volgens het test- en evaluatieschema van de commissie voor de gezondheidsbeoordeling van bouwproducten (AgBB-regeling). Voldoet aan de eisen van de Franse VOC-regeling klasse A+.
Houdbaarheid	Bij temperaturen tussen +10 °C en +50 °C. De container staat onder druk. Bescherm containers tegen direct zonlicht en warmtebronnen. Uitsluitend opslaan in goed geventileerde ruimtes. Niet opslaan op koude betonvloeren. Zorg ervoor dat u de containers niet beschadigt en dat er geen vreemde voorwerpen binnendringen. De containers mogen niet worden bijgevuld! Containers rechtop vervoeren en beveiligen tegen verschuiven/omvallen. Sluit de containerklep tijdens transport. Bescherm containers tegen regen. Ga voorzichtig met de container om. Niet gooien of laten vallen. Uitsluitend opslaan in goed geventileerde ruimtes. Containers die externe schade hebben zoals: B. deuken in de behuizing of Als de klep beschadigd is, moet deze op de juiste manier worden afgevoerd. Steek geen voorwerpen in de sproeikop! Doe dit alstublieft ook Neem het veiligheidsinformatieblad voor drukvaten in acht (punt 7 en punt 14). Kan onder de aanbevolen omstandigheden minimaal 18 maanden worden bewaard.
Beschikking	Transparant geelachtig
Veiligheidsaanbevelingen	Er moet voor een goede ventilatie van de werkplek/bouwplaats worden gezorgd of gewaarborgd door passende technische maatregelen. Bij het werken met GLUKON prime moeten persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt worden gebruikt (handschoenen, veiligheidsbril). De informatie op het veiligheidsinformatieblad moet in acht worden genomen!
Opmerking	Bij het plaatsen van met papier beklede composietprofielen met PROTEKTOR-profiellijm moeten de in het randgedeelte geperforeerde papieren vleugels afzonderlijk op de ondergrond worden gedrukt die volledig met profiellijm is bedekt.
douanetariefnummer	35069900
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Langte (cm)	Verpakkingseenheid
118503	48,00	1 STUK / 12 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Product data sheet

Profiellijm GLUKON prime

Drukvat 13 kg

ART.-NR.



Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!