

Product data sheet

SLP Lijm en afdichtmiddel SOUDASEAL 215 LM

290 ml

ART.-NR.



Stand: 21.08.2026 | 11:21



Aanwijzing	SLP Lijm en afdichtmiddel SOUDASEAL 215 LM 290 ml
Beschrijving	Soudaseal 215 LM is een neutrale, 1-component MS-polymeervoegkit, na uitharding blijvend elastisch en overschilderbaar, geschikt voor het sluiten en afdichten van voegen op SLP-revelatiepanelen en voor veel voorkomende voegen in de bouw (bijv. aansluitvoegen tussen raam-/deurkozijnen en metselwerk).
Productassortiment	Binnenpleister Interieuraufwerking
Product categorie	Systeemkozijnplaten
Herziening	Gladstrijken met een zeepoplossing voordat de huidvorming begint. De lijm en afdichtingskit zijn compatibel met verven, maar vanwege de grote verscheidenheid aan kleuren en verven raden we aan om eerst een compatibiliteitstest uit te voeren. In het geval van alkydharsverven kan de verf vertraagd drogen. Het is raadzaam om op elke ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren.
Toepassingen	Bouwvoegen in de bouw (bijv. aansluitvoegen tussen raam-/deurkozijnen en metselwerk), voor voegen met een grotere beweging, dilatatievoegen, toepassingen waarbij later een verflaag nodig is. Bijzonder geschikt voor duurzaam veilige en flexibele hoekvorming tussen SPL dagkantpanelen en aangrenzende bouwdelen in binnen- en buitentoepassingen.
Ondergronds	De voegoppervlakken moeten draagkrachtig, schoon en vrij van stof en vet zijn. Alle beschadigde en losse deeltjes moeten worden verwijderd.
Processing	Om zuivere voegen te verkrijgen, kan het raadzaam zijn om de randen van de voeg af te plakken met zelfklevende tape. Snijd het patroon bij de schroefdraad af, schroef de punt op het patroon en stel af op de voegbreedte. Plaats vervolgens het patroon in een handdrukpistool. Bij het onderbreken van het werk of het verwisselen van het patroon, laat u de druk op het handdrukpistool los. De lijm en het afdichtmiddel moeten zo gelijkmatig mogelijk worden aangebracht en onmiddellijk na het aanbrengen, voordat de huid zich vormt, worden gladgestreken met een trekker of een in zeepwater gedompelde vinger. Plakband moet onmiddellijk na het gladstrijken worden verwijderd. Reinig de nog verse pasta en het gereedschap met alcohol. Uitharding vindt plaats van buiten naar binnen als gevolg van vochtigheid bij kamertemperatuur en vertraagt na verloop van tijd. Bij lage temperaturen en/of een lage luchtvochtigheid wordt de uitharding aanzienlijk vertraagd. Voor een optimale elasticiteit van de kit moet de verhouding tussen de voegbreedte en de voegdiepte 2:1, maximaal 1:1 zijn. De kit mag alleen aan de randen van de voeg hechten, niet aan de voegbodem. Aanhechting aan drie randen wordt voorkomen door een opvulmateriaal te gebruiken (geschuimd polyethyleen, polyurethaan). Minimale voegbreedte: 5 mm Maximale voegbreedte: 6 mm
Verbruik	V-voeg 6 x 6 mm = 18 ml/lopende meter, kitkraal met 5 x 5 mm = 29 ml/lopende meter De verbruikscijfers zijn afhankelijk van de ondergrond, de consistentie en de toepassing. Bindende verbruiksgegevens voor de berekening moeten ter plaatse worden bepaald.

Product data sheet

SLP Lijm en afdichtmiddel SOUDASEAL 215 LM

290 ml

ART.-NR.



Gereedschap	Handdrukpistool, cuttermes, vlakspaan
Gereedschap reinigen	Onmiddellijk na gebruik reinigen met kristalolie of andere geschikte reinigingsmiddelen.
Droogtijd	Uithardingssysteem: Polymerisatie door luchtvochtigheid, huidvorming: ca. 10 min. (23°C / 50 % r.v.), uithardingsnelheid: 2 mm in de eerste 24 uur (23°C / 50 % r.v.)
Werktemperatuur	+0 °C (vorstvrij) tot +35 °C (omgevingstemperatuur / lijmoppervlaktetemperatuur)
Opslagruimte	Koel, bosvrij, droog. In ongeopende verpakking. Opslagtemperatuur: +5°C tot +25°C.
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productiedatum
Verdere technische kenmerken	Shore A hardheid (DIN 53504): 25 ± 5 Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C Weerstandsgetal waterdampdiffusie μ : 991 Elastisch herstel: > 70 %, maximaal toelaatbare vervorming: 25 elasticiteitsmodulus 100% (DIN 53504): 0,40 N/mm ² Treksterkte (DIN 53504): 1,30 N/mm ² Rek bij breuk (DIN 53504): > 900% Bouwmateriaal klasse (DIN 4102-4): B2
Veiligheidsaanbevelingen	Neem de gebruikelijke arbeidshygiëne in acht.
Opmerking	De informatie in deze bijsluiters over de eigenschappen en toepassing van de genoemde producten is bedoeld om het normale gebruiksdoel of de normale geschiktheid voor gebruik te garanderen en is gebaseerd op onze kennis en ervaring. Het ontslaat de gebruiker echter niet van de verantwoordelijkheid om de geschiktheid en het gebruik van het product te controleren. Toepassingen die niet duidelijk in dit technische informatieblad worden genoemd, mogen alleen na overleg met PROTEKTOR Florenz Maisch GmbH & Co. KG. Zonder toestemming worden ze op eigen risico van de gebruiker uitgevoerd. Dit geldt in het bijzonder voor combinaties met andere producten. Technische wijzigingen voorbehouden. Met de publicatie van een nieuw technisch informatieblad verliezen alle voorgaande technische informatiebladen hun geldigheid.
douanetariefnummer	32141010
Aanvang Markering	Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Bestelnummer	Lengte (cm)	Materiaal	Verpakkingseenheid
120389	0,00	MS-Polymer	12 STUK / 130 DOOS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct. Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer het milieu voor een correcte verwijdering!