

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem

6 kg

Item No. 1441



Stand: 16.09.2026 | 08:41



Oznaczenie	Kontakt z betonem 6 kg
Opis	PROTEKTOR Betonkontakt ist eine rötlich pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke für Gips, gipshaltige Systemputze sowie Kalkputze, insbesondere auf glatten Betonflächen und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen. PROTEKTOR Betonkontakt verbessert die mechanische Haftung, verhindert den schnellen Wasserentzug aus Systemputzen und sorgt für eine gleichmäßige Festigkeit. Die Nachbearbeitungszeit wird dadurch verlängert. Das Produkt ist wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig und gebrauchsfertig eingestellt.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Chemia budowlana
Zakres zastosowania	PROTEKTOR-Betonkontakt für die Anwendung im Innenbereich wird dort eingesetzt, wo Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.
Wygląd	Rötlich eingefärbt, matt.
Podstawa materiałowa	Kunstharzdispersion
Gęstość	1,54 g/cm ³
Podłoże	Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei sowie frei von Schalölen und sonstigen, die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Der Feuchtegehalt des Betons darf 3 Gew.-% nicht überschreiten. PROTEKTOR Betonkontakt nicht auf nassen oder gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.
Przygotowanie	PROTEKTOR Betonkontakt wird je nach Untergrund unverdünnt oder bis max. 10 % wasserverdünnt verwendet. PROTEKTOR Betonkontakt vor und während der Verarbeitung (vor allem nach längeren Pausen) gut aufrühren, um eine optimale Durchmischung der Inhaltsstoffe zu erzielen. Der Auftrag erfolgt satt und gleichmäßig mit Lammfellrolle oder Streichbürste; kann aber auch mit einem geeigneten Spritzgerät appliziert werden. Bei maschineller Verarbeitung auf gleichmäßige Auftragsstärke beim Beschichten achten. Spritzdruck so einstellen, dass das Zuschlagskorn nicht abprallt. Auf vollflächige Beschichtung achten (zu erkennen am gleichmäßigen Farbtonauftrag). Bei Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen.
Zużycie	Ca. 200 - 300 g/m ² je nach Untergrund.
Czyszczenie narzędzi	Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden, da sie sonst verkleben.
Suszenia	Bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte überputzbar nach 12 Stunden. Zu berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte Trocknung.

Arkusze danych produktów

Kontakt z betonem

6 kg

Item No. 1441



Temperatura obróbki	Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).
Może być tynkowane przez	In der Regel nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).
Magazynowanie	Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut verschlossen halten und bald verarbeiten.
Utylizacja	Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.
Deklaracja zawartości	Acrylcopolymerdispersion, Farbpigmente, anorganische Zuschlagsstoffe, Quarzmehl, Quarzsand, Calciumcarbonat, haftungsverbessernde Extender, Wasser. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Dalsze cechy techniczne	Informacje dotyczące dyrektywy w sprawie lotnych związków organicznych (VOC): Wartość graniczna UE dla produktu (kat. A/h): 30 g/l (2010) Produkt ten zawiera < 1 g/l lotnych związków organicznych (VOC). Kod produktu zgodnie z GISBAU (GISCODE): Farby podkładowe, pigmentowane, rozcieńczalne wodą Kod produktu: BSW 20
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!
Numer taryfy celnej	32091000
Instrukcje przetwarzania	200 - 300 g/m²
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w pełnych paletach.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Jednostka opakowaniowa
114571	0.00	1 SZT / 70 WIA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!