

Arkusze danych produktów

Pianka systemowa SLP Soudafoam B2

750 ml

Item No. 1460



Stand: 21.08.2026 | 11:19



Oznaczenie	Pianka systemowa SLP Soudafoam B2 750 ml
Opis	Soudafoam Gun B2 to jednoskładnikowa, samorozprężalna, gotowa do użycia pistoletowa sztywna pianka poliuretanowa, odpowiednia do montażu, izolacji i klejenia paneli ościeżnicowych SLP. Pianka systemowa charakteryzuje się doskonałą stabilnością wymiarową i tylko niewielkim rozszerzeniem po zakończeniu utwardzania. Doskonała przyczepność do niemal wszystkich podłoży budowlanych. Odporna na starzenie, gnicie, pleśń i gnicie, wodoodporna (nie wodoszczelna), nieodporna na promieniowanie UV.
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Płyty ościeżnicowe systemowe
Zmiana	Utwardzona pianka poliuretanowa powinna być chroniona przed promieniowaniem UV poprzez malowanie, tynkowanie lub uszczelnianie za pomocą uszczelniaczy (np. silikonów, poliuretanów, akrylu lub polimeru MS).
Zakres zastosowania	Szczególnie nadaje się do montażu płyt ościeżnicowych SLP, nadaje się również do montażu i izolacji elementów budowlanych wykonanych z różnych materiałów (np. drzwi, okien itp. wykonanych ze styropianu, drewna, metalu, tworzywa sztucznego itp.), a także do zamykania otworów ściennych i otworów.
Wygląd	Kolory szampańskie
Podłoże	Wszystkie standardowe podłoża budowlane, takie jak beton, mur, kamień, tynk, drewno, metal, polistyren, sztywna pianka PUR, poliester i sztywne PCV. Nie przylega do PE, PP, PTFE i silikonów. Powierzchnie przylegania muszą być stabilne, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Lekkie zwilżenie powierzchni poprawia przyczepność i przyspiesza utwardzanie. Metale muszą być pokryte warstwą podkładową. Zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności i kompatybilności na każdym podłożu.

Arkusze danych produktów

Pianka systemowa SLP Soudafoam B2

750 ml

Item No. 1460



Przygotowanie

Powierzchnie przylegające do obszaru roboczego należy chronić przed zabrudzeniem i przykryć. Odształcalne elementy, np. płyty ościeżnicowe Protektor SLP, parapety lub ościeżnice drzwiowe, należy odpowiednio mocno zamocować. Mocno przykręcić puszkę do gwintu pistoletu i energicznie wstrząsnąć puszką ok. 30 razy z pistoletem skierowanym w dół, aby zawartość puszkii została dobrze wymieszana i jakość piany była optymalna. Wyregulować linię piany za pomocą śruby regulacyjnej, a następnie rozpylić pianę za pomocą spustu. W przypadku dłuższej przerwy w pracy należy powtórzyć proces wstrząsania. Złącza lub puste przestrzenie należy spienić tylko do ok. 2/3, ponieważ piana nadal rośnie. Większe puste przestrzenie piankować w kilku warstwach o grubości maks. 30 mm każda. Zwiłżyć pomiędzy warstwami i odczekać ok. 5 minut przed nałożeniem kolejnej warstwy. Natychmiast odkręcić puste puszkii z pistoletu, zastąpić je nowymi, wstrząsnąć i spienić niewielką ilość piany. Ponownie zamknąć śrubę regulacyjną. W przeciwnym razie piana może stwardnieć w pistolecie. Spryskać świeżą piankę wodą, aby poprawić strukturę komórek, utwardzenie i wydajność. Odetnij nadmiar całkowicie utwardzonej pianki nożem. Podczas klejenia paneli SLP za pomocą odpowiedniej pianki PU należy wykonać ścieżkę pianki w tylnej części ramy okiennej, a następnie wokół bocznych profili podłużnych i w obszarze przedniej krawędzi profilu łączącego tynk (metoda klejenia koralikowego). Piankę należy dozować w taki sposób, aby zapewnić jej rozprężanie. Panel SLP musi być wyrównany pod dokładnym kątem w pozycji montażowej i przymocowany do krawędzi połączenia tynku za pomocą gwoździ, taśmy klejącej do kamienia lub innych odpowiednich środków, aż pianka zastygnie. Nadmiar pianki można łatwo usunąć szpachelką po utwardzeniu. Uwaga: Szerokość szczeliny pomiędzy panelem SLP a konstrukcją budynku nie może przekraczać 30 mm.

Zużycie	ok. 50-100 ml/metr bieżący SLP (w zależności od szerokości panelu i szerokości spoiny do spienienia)
Narzędzia	Pistolet do pianki, środek do czyszczenia pistoletu, nóż do cięcia
Czyszczenie narzędzi	Przed utwardzeniem można usunąć za pomocą dostępnego w handlu środka do czyszczenia pistoletów, później tylko mechanicznie.
Suszenia	Szybkość utwardzania: ok. 30 minut - pasmo pianki 30 mm, bez przylepności powierzchniowej: ok. 8 minut - pasmo pianki 30 mm, można ciąć: ok. 40 minut - pasmo pianki 30 mm, można rozprowadzać: ok. 2 godziny - pasmo pianki 30 mm, w pełni obciążalne: ok. 12 godzin - pasmo pianki 30 mm
Temperatura obróbki	+5°C do +35°C (temperatura powierzchni kleju), +5°C do +35°C (temperatura otoczenia), +5°C do 30°C (temperatura puszkii), optymalna = 20°C W razie potrzeby powoli doprowadzić puszkę do optymalnej temperatury w chłodnej lub ciepłej wodzie.
Może być tynkowane przez	Może być tynkowana, malowana i klejona po utwardzeniu.
Magazynowanie	Chłodny, bezleśny, suchy. W nieotwartych pojemnikach. Temperatura przechowywania: od +5°C do +25°C. Puszkii z pianką należy przechowywać w pozycji pionowej, aby zapobiec przywieraniu zaworu natryskowego.
Okres trwałości	12 miesięcy od daty produkcji.
Dalsze cechy techniczne	Wytrzymałość na ścinanie (ISO 1922): 0,14 N/mm ² Wytrzymałość na zginanie (DIN 53423): 0,7 N/mm ² Napężenie ściskające przy 10% ściskaniu (DIN EN ISO 844): 0,3 N/mm ² Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53571): ok. 10%, absorpcja wody (EN 1609): 1% objętościowo Przepuszczalność pary wodnej (DIN EN ISO 12572): $\mu = 32$ Przewodność cieplna (DIN 52612): 0,0367 W/(mK) Przepuszczalność powietrza w stanie nowym (na podstawie DIN 18542): $a < 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m. (daPa)}^2/3]$ Wspólna izolacja akustyczna (EN ISO 717-1): RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-3) dB (szerokość złącza 10 i 20 mm) Odporność na temperaturę: -40°C do +90°C, +120°C (do maks. 1 godziny) Zmiana objętości (DIN EN ISO 10563): $< 3\%$ Klasa materiału budowlanego (DIN 4102-1): B2 Grupa produktów (Giscode): PU 80
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Osoby uczulone na diizocyjaniany mogą doświadczać reakcji alergicznych podczas pracy z tym produktem. W przypadku astmy, wypryskowych chorób skóry lub problemów skórnych należy unikać kontaktu z produktem, w tym kontaktu ze skórą. Nie używać produktu przy niewystarczającej wentylacji lub nosić maskę ochronną z odpowiednim filtrem gazowym (typ A1 zgodnie z normą EN 14384). Należy przestrzegać zwykłej higieny pracy. Należy nosić okulary ochronne i rękawice. Stwardniałą piankę należy zawsze usuwać mechanicznie, nigdy nie spalać. Dalsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i obsługi można znaleźć w aktualnych kartach charakterystyki.

Arkusze danych produktów

Pianka systemowa SLP Soudafoam B2

750 ml

Item No. 1460



Uwagi

Informacje zawarte w niniejszej publikacji na temat właściwości i zastosowania wymienionych produktów mają na celu zapewnienie, że są one odpowiednie do ich normalnego użytkowania i opierają się na naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalnia to jednak użytkownika z obowiązku sprawdzenia przydatności i zastosowania na własną odpowiedzialność. Zastosowania, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej karcie technicznej, mogą być wykonywane wyłącznie po konsultacji z PROTEKTOR Florenz Maisch GmbH & Co. KG. Bez zatwierdzenia są one wykonywane na własne ryzyko użytkownika. Dotyczy to w szczególności kombinacji z innymi produktami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Wraz z publikacją nowego arkusza danych technicznych traci ważność wszystkie poprzednie arkusze danych technicznych.

Numer taryfy celnej

32141010

Oznaczenie otwarcia

Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120379	0.00	Poliuretan	12 SZT / 56 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!