

Arkusze danych produktów

Klej i uszczelniacz SLP SOUDASEAL 215 LM

290 ml

Item No. 1461



Stand: 21.08.2026 | 11:21



Oznaczenie	Klej i uszczelniacz SLP SOUDASEAL 215 LM 290 ml
Opis	Soudaseal 215 LM to neutralny, jednoskładnikowy polimerowy uszczelniacz spoin MS, który po utwardzeniu jest trwale elastyczny i można go bardzo dobrze pomalować, odpowiedni do zamykania i uszczelniania spoin na panelach ościeżnicowych SLP oraz do typowych spoin w budownictwie (np. spoin łączących ramy okienne / drzwiowe z murem).
Gama produktów	Tynki wewnętrzne Wykończenie wnętrz
Kategoria produktu	Płyty ościeżnicowe systemowe
Zmiana	Wygładzić roztworem mydła przed rozpoczęciem tworzenia się naskórka. Klej i uszczelniacz są kompatybilne z farbami, ale ze względu na szeroką gamę kolorów i farb zalecamy najpierw przeprowadzenie testu kompatybilności. W przypadku farb na bazie żywicy alkidowej może wystąpić opóźnienie schnięcia farby. Zaleca się przeprowadzenie testu przyczepności na każdym podłożu.
Zakres zastosowania	Spoiny konstrukcyjne w budownictwie (np. spoiny łączące ramy okienne/drzwiowe z murem), do spoin o większym zakresie ruchu, spoin dylatacyjnych, zastosowań, w których wymagane jest późniejsze nałożenie warstwy farby. Szczególnie nadaje się do trwałego i elastycznego formowania narożników między panelami ościeżnicowymi SPL a sąsiednimi elementami budynku w obszarach wewnętrznych i zewnętrznych.
Podłoże	Powierzchnie połączeń muszą być nośne, czyste i wolne od kurzu i tłuszczu. Wszystkie uszkodzone i luźne części muszą zostać usunięte.
Przygotowanie	W celu uzyskania czysto zdefiniowanych połączeń może być wskazane zamaskowanie krawędzi połączenia taśmą samoprzylepną. Odciąć kartridż przy gwincie, przykręcić końcówkę do kartridża i dopasować do szerokości spoiny. Następnie włożyć kartridż do ręcznego pistoletu ciśnieniowego. Podczas przerywania pracy lub wymiany kartusza należy zwolnić nacisk na ręczny pistolet ciśnieniowy. Klej i uszczelniacz należy nakładać możliwie równomiernie i wygładzać natychmiast po nałożeniu, przed utworzeniem się naskórka, za pomocą rakli lub palca zamoczonego w wodzie z mydłem. Taśmę samoprzylepną należy usunąć natychmiast po wygładzeniu. Wyczyścić jeszcze świeżą masę i narzędzie alkoholem. Utwardzanie odbywa się od zewnątrz do wewnątrz z powodu wilgoci w temperaturze pokojowej i spowalnia z czasem. W niskich temperaturach i/lub przy niskiej wilgotności utwardzanie jest znacznie opóźnione. Aby uzyskać optymalną elastyczność szczeliwa, stosunek szerokości do głębokości szczeliny musi wynosić 2:1, maksymalnie 1:1. Szczeliwo musi przylegać tylko do krawędzi szczeliny, a nie do dna szczeliny. Przyczepności na trzech krawędziach można zapobiec stosując materiał wypełniający (spieniony polietylen, poliuretan). Minimalna szerokość spoiny: 5 mm Maksymalna szerokość spoiny: 6 mm
Zużycie	V-joint 6 x 6 mm = 18 ml/metr bieżący, listwa uszczelniająca 5 x 5 mm = 29 ml/metr bieżący. Wartości zużycia zależą od podłoża, konsystencji i zastosowania. Wiążące dane dotyczące zużycia do obliczeń należy określić na miejscu.

Arkusze danych produktów

Klej i uszczelniacz SLP SOUDASEAL 215 LM

290 ml

Item No. 1461



Narzędzia	Ręczny pistolet ciśnieniowy, nóż tnący, kielnia wygładzająca
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu wyczyścić olejem krystalicznym lub innym odpowiednim środkiem czyszczącym.
Suszenia	System utwardzania: polimeryzacja poprzez wilgotność powietrza, tworzenie się naskórka: ok. 10 min. (23°C / 50% obr./min.), szybkość utwardzania: 2 mm w ciągu pierwszych 24 godzin (23°C / 50% obr./min.).
Temperatura obróbki	+0°C (bez mrozu) do +35°C (temperatura otoczenia / temperatura powierzchni kleju).
Magazynowanie	Chłodne, bezleśne, suche. W nieotwartych pojemnikach. Temperatura przechowywania: +5°C do +25°C.
Okres trwałości	12 miesięcy od daty produkcji
Dalsze cechy techniczne	Twardość Shore'a A (DIN 53504): 25 ± 5 Odporność na temperaturę: -40°C do +90°C Odporność na dyfuzję pary wodnej μ: 991 Odzysk sprężystości: > 70%, maksymalne dopuszczalne odkształcenie: 25% Moduł sprężystości 100% (DIN 53504): 0,40 N/mm² Wytrzymałość na rozciąganie (DIN 53504): 1,30 N/mm² Wydłużenie przy zerwaniu (DIN 53504): > 900% Klasa materiału budowlanego (DIN 4102-4): B2
Doradztwo w zakresie bezpieczeństwa	Przestrzegać zwykłej higieny pracy.
Uwagi	Informacje zawarte w niniejszej ulotce dotyczące właściwości i zastosowania wymienionych produktów mają na celu zapewnienie normalnego celu użytkowania lub normalnej przydatności do użytku i są oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu. Nie zwalnia to jednak użytkownika z odpowiedzialności za sprawdzenie przydatności i zastosowania produktu. Zastosowania, które nie zostały wyraźnie wymienione w niniejszej karcie technicznej, mogą być wykonywane wyłącznie po konsultacji z PROTEKTOR Florenz Maisch GmbH & Co. KG. Bez zatwierdzenia są one przeprowadzane na własne ryzyko użytkownika. Dotyczy to w szczególności kombinacji z innymi produktami. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Wraz z publikacją nowego arkusza danych technicznych tracą ważność wszystkie poprzednie arkusze danych technicznych.
Numer taryfy celnej	32141010
Oznaczenie otwarcia	Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia	Długość (cm)	Materiał	Jednostka opakowaniowa
120389	0.00	MS-Polymer	12 SZT / 130 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!